


# スーパーキャプセル法 ハイドロフィリック塗料 【外装用】オプティマスホワイトペイント

全7色  
日射反射率




品番 OPW WP001 日射反射率 89.80% / 91.29% / 90.36%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)




宝栄産業株式会社

品番 OPW WP002 日射反射率 69.43% / 86.12% / 76.59%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)




宝栄産業株式会社

品番 OPW WP003 日射反射率 58.67% / 83.14% / 69.25%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)




宝栄産業株式会社

品番 OPW WP004 日射反射率 60.76% / 81.69% / 69.84%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)




宝栄産業株式会社

品番 OPW WP005 日射反射率 52.92% / 78.19% / 63.93%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)




宝栄産業株式会社

品番 OPW WP006 日射反射率 81.28% / 81.79% / 70.16%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)



宝栄産業株式会社

品番 OPW WP007 日射反射率 47.27% / 74.62% / 59.24%  
(JIS S5602: 2008) (近紫外及び可視光域) (近赤外線) (全波長域)



宝栄産業株式会社